



Eigenschaften:

SAICOS Klarwachs ist ein besonders leicht und tief eindringender, offenporiger Spezialanstrich für alles Holz im Innenbereich. Besonders empfohlen und unentbehrlich für die Behandlung von Harthölzern sowie von Holz in Feuchträumen.

SAICOS Klarwachs bewahrt dem Holz seine natürliche Schönheit. Es ist wohngesund und – besonders holzgerecht – auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe. Feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, reduziert Quellen und Schwinden des Holzes. SAICOS Klarwachs ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos.

SAICOS Klarwachs schützt das Holz auf natürliche Weise:

Die natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Die natürlichen Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für die hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Sie erhalten die Atmungsfähigkeit des Holzes – Feuchtigkeit kann entweichen. Quellen und Schwinden werden vermindert.

Die mit SAICOS Klarwachs behandelten Innenhölzer und Möbel werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Kaffee, Wein, Bier, Colagetränke oder aggressive Obstsaften können nicht eindringen und lassen sich leicht entfernen. Feuchtigkeit kann dem offenporigen Anstrich nichts anhaben. SAICOS Klarwachs-Oberflächen sind leicht zu reinigen, leicht zu pflegen und leicht zu renovieren. SAICOS Klarwachs verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung – nach Anschliff einfach einen weiteren Anstrich aufbringen.

Farbton:

3002 Farblos

Anwendungsbereiche:

Holzflächen im Innenbereich: Holzverkleidungen und Einbauten an Wand und Decke, Türen, Deckenbalken, Holztreppe, Leisten ...

Holz in Feuchträumen: Perfekter Schutz für Holzdecken und Möbel in Bad oder Küche.

Möbel, die ihren natürlichen Holzcharakter behalten sollen: Schränke, Kommoden, Regale, Tische, Stühle ... massiv oder furniert. Ideal zum Aufarbeiten und Schützen antiker Möbelstücke aus europäischen oder exotischen Hölzern. Auch für Kinderspielzeug und andere Gegenstände aus Holz geeignet.

- » *Anstrich für Exoten- und Harthölzer*
- » *besonders leicht und tief eindringend*
- » *unentbehrlich für Möbel aus Exotenhölzern (Harthölzern)*
- » *feuchtraumsicher*
- » *kratzt- und abriebfest*

Anwendungsbeschränkungen:

Unentbehrlich als Anstrich für Möbel aus Exotenhölzern (europäische und überseeische Harthölzer/Edelhölzer) wie z. B. Räumerei, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, da SAICOS Klarwachs besonders leicht und tief in die Hartholzporen eindringen kann. Bei hier nicht genannten Exotenhölzern eine Probebeschichtung auf Holzmuster vornehmen.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Bereits früher mit einem farblosen offenporigen Anstrich behandelte Flächen nur säubern und leicht anschleifen. Wenn möglich, bei unbehandelten Hölzern den ersten Anstrich vor Montage der Hölzer allseitig aufbringen. Verfärbungsanfällige Hölzer, z. B. Kiefer und andere Nadelhölzer, in Feuchträumen zum Schutz gegen Bläue mit SAICOS Holz-Imprägnierung vorbehandeln (min. 18 Stunden trocknen lassen). Nur auf frostfreies Holz streichen.

Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder einem flusenfreien Tuch. SAICOS Klarwachs ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Vor Gebrauch umrühren. Gleichmäßig und nicht zu dünn in Holzmassenrichtung auftragen. Etwa 20 Min. antrocknen lassen – dann überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Für Holzverkleidungen an Wand und Decke genügt in der Regel ein Anstrich. Auf Möbelflächen und anderen stark strapazierten Holzflächen u.U. einen weiteren Anstrich nach gründlicher Trocknung aufbringen.

Zur maschinellen Verarbeitung informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 17 m² bei 1 Anstrich.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

2 x SAICOS Klarwachs.

Trockenzeiten:

Mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit *SAICOS Pinselreiniger* oder Verdünnung.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.82 - 0.85 g/cm³

Auslaufzeit: 21 - 25 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen),
nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält:

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere, Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend
2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Minimal filmbildende Holzlasuren (Kat. A/f):
700 g/l VOC (2010).

SAICOS Klarwachs enthält maximal 700 g/l VOC.

GISCODE: Ö60

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm