

Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua

Technisches Merkblatt

März 2018

Seite 1/2



- » für den Außenbereich
- » gegen Bläue und Fäulnis
- » vermindert Quellen und Schwinden des Holzes
- » zur Verwendung unter wasserbasierenden Anstrichen

Eigenschaften:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua ist eine wasserbasierende, hochqualitative, vorbeugende Holzschutz-Imprägnierung für den Außenbereich ohne Erdkontakt (Gebrauchsklasse 2 oder 3) als Wetter- und Feuchtigkeitsschutz gegen Bläue und Fäulnis. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua dringt besonders tief in die Holzoberfläche ein und ist ein gebrauchsfertiger, vorbeugender Holzschutz (PT 8).

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua entspricht den EURO-Norm Standardspezifikationen:

EN 113 vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis)

EN 152 vorbeugend wirksam gegen holzverfärbende Pilze (Bläue)

Farbtöne:

9005 farblos

Anwendungsbereiche:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua dient zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen) zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis gemäß der EURO-Norm EN 113 und EN 152.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht anzuwenden bei Holz das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Nicht anwenden bei Holz mit Erdkontakt das permanent der Nässe ausgesetzt ist oder permanent mit Süß- oder Salzwasser in Berührung kommt. Das Mittel ist schädlich für Wasserorganismen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Vorbereitung:

Das zu behandelnde Holz muss sauber und trocken sein (max. 18% Holzfeuchte) und frei von Anstrichen. Eventuelle Anstriche komplett abschleifen. Nur frostfreies Holz behandeln (in gefrorenes Holz kann keine Imprägnierung eindringen).

Verarbeitung:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen.

Auftrag:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher; SAICOS Aqua-Rolle, SAICOS Universalrolle „Klein“. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das trockene und frostfreie Holz aufbringen.

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Hinweis:

Der erste Auftrag muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua ist kein Endanstrich. Endanstrich aufbringen bevor das Holz der Bewitterung ausgesetzt wird. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua kann mit allen wasserbasierenden SAICOS Holzanstrichen überstrichen werden.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 6 - 12,5 m² auf glattem Holz. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

1 x SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua.

Einbringmenge:

80 - 160 ml/m², zur Erfüllung der EN 113 und EN 152.

Trockenzeiten:

ca. 2 - 3 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Behälter nach Gebrauch gut verschließen.

Bei forcierter Trocknung 30 Minuten.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Gründlich mit Wasser auswaschen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 18 Monate.

Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.98 - 1.05 g/cm³

Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua

Technisches Merkblatt

März 2018

Seite 2/2



Auslaufzeit: 18 - 23 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen),
nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Enthält IPBC; Propiconazol und 1,2-Benzisothiazol-3H(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht für Holz verwendet werden, das mit Lebens- oder Futtermitteln in direkte Berührung kommt. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort zu verwenden, wo Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert der verfestigende Grundbeschichtungsstoffe (Kat. A/h): 30 g/l (2010). *SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua* enthält max. 30 g/l VOC. GISCODE: HSW10
Kennzeichnung WGK2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de