

Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Technisches Merkblatt

Januar 2016

Seite 1/2



- » Zusatz für unser SAICOS Holz-Spezialöl zur Erhöhung der Rutschfestigkeit
- » geeignet für alle Farbtöne
- » Erhöhung der Rutschfestigkeit – R10

Eigenschaften:

Mit dem Zusatz *Anti-Slip* statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus. Auch als Endanstrich für bereits mit SAICOS Holz-Spezialöl behandelte Terrassenhölzer geeignet. Nach erfolgreicher Anstrichprobe können auch andere offenporige Anstrichsysteme mit dem SAICOS Holz-Spezialöl R10 endbeschichtet werden.

Artikelnummer:

0240 farblos für 0,75 Gebinde
0240 farblos für 2,5 Gebinde

Anwendungsbereiche:

SAICOS Holz-Spezialöl mit Zusatz *Anti-Slip R10* für Holzterrassen und Treppen im Außenbereich. Besonders geeignet für Hart- und Edelhölzer sowie druckimprägnierte Kiefer und Thermoholz.

Vorbereitung:

Die Holz-Oberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Holz-Spezialöl oder anderen offenporigen Lasuren behandelte Hölzer nur säubern (SAICOS Holz-Entgrauer), bei Bedarf leicht anschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Schleifstaub entfernen. Terrassen, die schon einige Zeit der Bewitterung ausgesetzt gewesen sind, sollten zuvor mit SAICOS Holz-Entgrauer gereinigt werden.

Verarbeitung:

Den Zusatz in das SAICOS Holz-Spezialöl Gebinde kippen und gut aufrühren – nicht verdünnen. Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder SAICOS Fußbodenstreichbürste.

Hinweis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Holz-Spezialöl mit *Anti-Slip R10* Zusatz.

Ersten Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.

Trockenzeit:

mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Zweiten Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen.

Trockenzeit:

mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter: 1 Liter ca. 14m² (2 Aufträge)

Nur auf frostfreies Holz streichen. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. Bei Terrassen, die schon mehrere Jahre der Witterung ausgesetzt gewesen sind, ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege: Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Störende Grünbeläge einfach mit SAICOS Grün-Ex beseitigen. Vergraute Oberflächen mit SAICOS Holz-Entgrauer behandeln. Harz lässt sich leicht mit SAICOS Pinselreiniger entfernen.

Renovierung:

Gegebenenfalls vor der Renovierung Oberfläche von Moosbefall (SAICOS Grün-Ex) befreien oder Entgrauen (SAICOS Holz-Entgrauer). Einfach einen weiteren Anstrich SAICOS Holz-Spezialöl mit *Anti-Slip R10* Zusatz auf die gesäuberte Fläche auftragen. Ein Anschleifen ist nicht notwendig.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit:

3 Monate

Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Technisches Merkblatt

Januar 2016

Seite 2/2



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. (Entzündungsgefahr) Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch gründlich die Hände waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Holz-Spezialöl mit dem Zusatz Anti-Slip R10 enthält maximal 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de