

Premium Additive Fire Protection

Fiche technique

Janvier 2017

Page 1/1



- » additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil
- » correspond avec Impregnation Fire Protection à la classe de protection anti-incendie C_{fi}-s1
- » pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes

Propriétés : en appliquant SAICOS Impregnation Fire Protection puis en appliquant ensuite une couche de finition SAICOS Premium Hardwax-Oil avec l'additif Fire Protection, il est possible d'atteindre la classe de protection anti-incendie C_{fi}-s1 (testé sur le chêne massif collé sur toute la surface, voir certificat).

Numéro d'article:

3241 colourless pour 0,75 pots
3241 colourless pour 2,5 pots

Champs d'application : sols de bois massifs en chêne.

Préparation : 36 heures avant la pose de l'apprêt, éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche. Incliner le pot d'emballage pour verser l'additif dans SAICOS Premium Hardwax-Oil et bien remuer - ne pas diluer. La surface à traiter avec SAICOS Impregnation Fire Protection doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %).

Préparation : Application avec SAICOS Oil / Wax-Roller, SAICOS Floor Brush ou SAICOS Flat Brush. **Remarque :** les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte. **Attention :** ne pas appliquer avec SAICOS Floor Brush pour le degré de brillance ultra-mat. Voir la fiche technique SAICOS Premium Hardwax-Oil ultramat. **Conseil :** ne pas verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Nombre de couches :

Première couche : Impregnation Fire Protection

Deuxième couche sur la surface imprégnée : Additif de la peinture Fire Protection dans SAICOS Premium Hardwax-Oil. Appliquez de manière fine et régulière. **Ponçage intermédiaire :** grain de 120er / 150. Éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon sec ou d'un aspirateur.

Troisième couche : Appliquer l'additif Fire Protection dans SAICOS Premium Hardwax-Oil de manière fine et régulière.

Rénovation : 1 couche suffit généralement.

Température de travail optimale : entre 8 °C et 35 °C.

Couverture : 1 litre couvre environ 14 m² avec 2 couches.

Séchage : 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher : env. 2 heures. Durcissement complet de la surface au bout de 4 - 5 jours. Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Entretien facile : Nettoyage et entretien : Nettoyage normal avec une serpillière, un chiffon à poussière ou un aspirateur. Peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (Ecoline Wash Care). Pour nettoyer et raviver la couleur, utiliser SAICOS Wax Care. **Nettoyage intensif :** nous recommandons ici un nettoyage avec Ecoline Magic Cleaner. Respecter la fiche technique Ecoline Magic Cleaner. **Nettoyage des outils :** avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant. **Durée de conservation :** au moins 2 ans dans un récipient fermé

Conseils de sécurité – Premiers secours : Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Provoque des irritations oculaires graves. Peut nuire à la fertilité ou entraîner pendant la grossesse des risques d'effets néfastes pour l'enfant. Consulter les instructions spéciales avant utilisation. Bien se laver les mains après utilisation. Porter des gants de protection et une protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer doucement mais abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirer les lentilles de contact le cas échéant. Continuer de rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspecte : consulter un médecin. En cas d'irritation persistante des yeux : consulter un médecin. Conserver sous clé. Éliminer le contenu / récipient en l'acheminant dans une usine d'incinération. **Contient :** Dimethylpropanphosphonate.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil avec l'additif Fire Protection contient 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60 maximum. Marquage WGK 2 selon la norme allemande

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de