

Premium Zusatz Härter 2K

Technisches Merkblatt
April 2019
Seite 1/2



- » Zusatz für Premium Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl
- » trocknet deutlich schneller
- » Oberfläche früher belastbar – größere Endhärte
- » erhöhte Abriebfestigkeit
- » geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend

Eigenschaften:

Zur Erstellung eines sehr schnell trocknenden SAICOS Premium Hartwachsöls mit erhöhter Abriebfestigkeit. Behandelte Oberfläche ist schneller belastbar als bei herkömmlichen Systemen. DIBt: Z-157.10-4.

Artikelnummer:

3243 farblos für 0,75 Gebinde
3243 farblos für 2,5 Gebinde

Anwendungsbereiche:

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester. Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl geeignet (siehe Technische Merkblätter).

Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Aufbringen die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht wieder einschalten. Den Zusatz in das dafür vorgesehene SAICOS Premium Hartwachsöl Gebinde kippen und gut aufrühren – nicht verdünnen. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschleiff.

Wichtig: Angemachtes SAICOS Premium Hartwachsöl innerhalb von 1 Stunde verarbeiten. Das angemachte Gebinde nicht verschließen.

Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Öl / Wachs-Rolle, SAICOS Fußbodenstreichbürste oder SAICOS Flächenstreicher.

Hinweis: Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

Achtung:

Auftrag mit SAICOS Fußbodenstreichbürste beim Glanzgrad ultramatt nicht möglich. Siehe Technisches Merkblatt SAICOS Premium Hartwachsöl. Sollte eine weitere Schicht aufgetragen werden, muss ein Zwischenschliff (150er Körnung) erfolgen.

Tipp:

Das SAICOS Premium Hartwachsöl nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

Anzahl der Aufträge:

Erstauftrag: 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich). Gleichmäßig und dünn auftragen. Zusatz Härter 2 K nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

Renovierung: 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 14 m² bei 2 Aufträgen. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Trockenzeiten:

mind. 2 - 3 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 1 Stunde. Volle Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 1 Tag. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege:

Normale Reinigung mit Mop, Staubtuch oder Staubsauger. Kann feucht gewischt werden (Ecoline Wischpflege). Auffrischende Pflege und Reinigung mit dem SAICOS Pflegewachs.

Intensivreinigung:

Hier empfehlen wir die Reinigung mit Ecoline Magic Cleaner. Bitte Technisches Merkblatt Ecoline Magic Cleaner beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger oder Verdüner.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr.

Premium Zusatz Härter 2K

Technisches Merkblatt

April 2019

Seite 2/2



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung, Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Isocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). *SAICOS Premium Hartwachsöl* mit dem Zusatz *Härter 2K* enthält maximal 500 g/l VOC. GISCODE: Ö60/DD. Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de