

Holzschutz-Imprägnierung 9003

Technisches Merkblatt
August 2019
Seite 1/2



- » für den Außenbereich
- » gegen Bläue und Fäulnis
- » vermindert Quellen und Schwinden des Holzes
- » zur Verwendung unter lösemittelhaltigen Anstrichen

Eigenschaften:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist ein lösemittelhaltiger, hochqualitativer, vorbeugender Holzschutz für außen oberhalb des Erdbodens (Gebrauchsklasse 2 oder 3) gegen Bläue und Fäulnis. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist ein gebrauchsfertiger, vorbeugender Holzschutz (PT 8).

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 dringt besonders tief in die Holzoberfläche ein. Sie ist stark wasserabweisend und vermindert Quellen und Schwinden des Holzes.

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 entspricht den EURO-Norm Standardspezifikationen:

EN 330 vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis)

EN 152 vorbeugend wirksam gegen holzverfärbende Pilze (Bläue)

Farbtöne:

9003 farblos

Anwendungsbereiche:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 dient zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen) zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis gemäß der EURO-Norm EN 330 und EN 152.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht anzuwenden bei Holz das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Nicht anwenden bei Holz mit Erdkontakt das permanent der Nässe ausgesetzt ist oder permanent mit Süß- oder Salzwasser in Berührung kommt. Das Mittel ist schädlich für Wasserorganismen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Vorbereitung:

Das zu behandelnde Holz muss sauber und trocken sein (max. 18 % Holzfeuchte) und frei von Anstrichen. Eventuelle Anstriche komplett Abschleifen. Nur frostfreies Holz behandeln (in gefrorenes Holz kann keine Imprägnierung eindringen).

Verarbeitung:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen.

Auftrag:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder mit SAICOS Aqua-Rolle. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das trockene und frostfreie Holz aufbringen.

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Hinweis:

Der erste Auftrag muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 ist kein Endanstrich. Innerhalb von drei Monaten ist ein Endanstrich erforderlich. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 kann mit allen lösemittelbasierenden SAICOS Holzanstrichen überstrichen werden.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Einbringmenge:

150 - 190 ml/m²,
zur Erfüllung der EN 330 und EN 152.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 5 - 6m² auf glattem Holz
Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

1 x SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003.

Trockenzeiten:

Ca. 18 Stunden. Für gute Belüftung sorgen.
Behälter nach Gebrauch gut verschließen.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit SAICOS Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.78 - 0.84 g/cm³

Auslaufzeit: 18 - 23 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

Holzschutz-Imprägnierung 9003

Technisches Merkblatt
August 2019
Seite 2/2



Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält:

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere, Naphtha, niedrig siedend. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

IPBC; Propiconazol.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort zu verwenden, wo Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Darf nicht für Holz verwendet werden, das mit Lebens- oder Futtermitteln in direkte Berührung kommt.

EU-Grenzwert für verfestigende Grundbeschichtungsstoffe (Kat. A/h): 750 g/l (2010).

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 enthält maximal 750 g/l VOC.

GISCODE: HSL10

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 3 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de