

# Wood Impregnation 9003

Fiche technique

Août 2019

Page 1/2



- » pour l'extérieur
- » contre la pourriture et le bleuissement
- » réduit le gonflement et la déformation du bois.
- » s'utilise en sous-couche avant toutes les peintures à base de solvant

## Propriétés :

SAICOS Wood Impregnation 9003 est un traitement de protection préventive du bois de qualité supérieure à base de solvant qui s'utilise en extérieur, au niveau du sol (classe d'utilisation 2 ou 3) contre le bleuissement et la pourriture. SAICOS Wood Impregnation 9003 est un agent préventif de protection du bois et est prêt à l'emploi (PT 8). SAICOS Wood Impregnation 9003 pénètre en profondeur dans la surface du bois. Très imperméable, il réduit également le gonflement et la déformation du bois.

SAICOS Wood Impregnation 9003 est conforme aux spécifications normalisées Euro :

**EN 330** effet préventif contre les champignons xylophages (pourriture)

**EN 152** effet préventif contre les champignons qui colorent le bois (bleuissement)

## Colour:

**9003** Colourless

## Champs d'application :

SAICOS Wood Impregnation 9003 est conçu pour le traitement des bois statiques et non sollicités, en extérieur et sans contact avec le sol (p. ex. les fenêtres, les volets roulants, les portes, les pergolas, les revêtement de façades extérieures) qui nécessitent une protection préventive contre les moisissures, le bleuissement et la pourriture conformément aux normes EURO EN 330 et EN 152.

## Restrictions d'utilisation :

Ne pas utiliser sur du bois qui, dans le cadre de son utilisation normale, entre en contact direct avec des aliments ou des fourrages. Ne pas utiliser sur du bois en contact avec le sol et soumis à l'humidité permanente ou en contact permanent avec de l'eau douce ou salée. Le produit est nocif pour les organismes aquatiques. Ne rejeter ni dans les égouts, ni dans le milieu aquatique.

## Préparation :

Le bois à traiter doit être sec et propre (humidité maximale 18 %) et débarrassé de toute trace de peinture. Poncer entièrement les éventuels résidus de peinture. Ne traiter que du bois non gelé (l'imprégnation ne peut pas pénétrer le bois gelé).

## Traitement :

SAICOS Wood Impregnation 9003 est prêt à l'emploi. Bien mélanger - ne pas diluer.

## Application :

Application avec SAICOS Flat Brush ou avec SAICOS Aqua Roller. Appliquer le traitement de manière intensive - de tous les côtés si possible - du bois sec et non gelé.

**Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.**

## Indication :

Laisser sécher complètement avant de poursuivre le traitement. SAICOS Wood Impregnation 9003 ne peut pas servir de couche finale. Une couche finale doit être appliquée dans les trois mois. SAICOS Wood Impregnation 9003 peut être appliqué en surcouche de tous les traitements SAICOS à base de solvant.

## Température de travail optimale :

entre 8 °C et 35 °C.

## Application quantity :

150 - 190 ml/m<sup>2</sup>, conformément à EN 330 et EN 152.

## Couverture par litre :

1 litre suffit pour env. 5 - 6 m<sup>2</sup> sur du bois lisse, selon le type de bois et la structure de la surface.

## Nombre de couches :

1 x SAICOS Wood Impregnation 9003

## Temps de séchage :

Env. 18 heures Maintenir une bonne ventilation. Bien refermer le récipient après utilisation.

**Nettoyage des outils :** avec SAICOS Brush Cleaner.

## Durée de conservation :

Au moins 5 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

# Wood Impregnation 9003

Fiche technique

Août 2019

Page 2/2



## Propriétés physiques :

**épaisseur :** 0,78 - 0,84 g/cm<sup>3</sup>

**temps d'écoulement** 18 - 23 secondes, pot de 3 mm, DIN 53211

**odeur :** faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec

**point d'éclair :** > 61°C selon la norme DIN 53213

## Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

## Contient :

Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité, hydrotraitement, point d'ébullition bas. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IPBC ; Propiconazole.

Peut produire une réaction allergique.

Seuil EU pour les traitements de sous-couche en cours de solidification (cat. A/h): 750 g/l (2010). SAICOS Wood Impregnation 9003 contient 750 g/l VOC. maximum  
GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)