

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichenparkettelement mit werkseitiger Einpflege
Artikelbezeichnung: Premium Hartwachs-Öl
Artikel-Nummer: 3320
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 187 mm
(Deckbreite 180 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]
Farbe: farblos; eiche hell, ultramatt, nach Angabe sind weitere
Glanzgrade lieferbar
Oberfläche: nach Angabe: Holz geschliffen und geölt
(eben, feinrau strukturiert)
Beschichtungsaufbau: Holzendschliff:
- Schleifpapier Körnung P120;
1. Beschichtung:
- 3320 Premium Hartwachsöl Ultramatt PLUS (40 g/m²);
- Trocknung 8 Stunden;
Zwischenschliff:
- Glätten/Köpfen der Faserspitzen mit stumpfem
Schleifgitter Körnung P150 (alt.: feines Schleifpapier
Körnung P320 oder grünes Pad);
2. Beschichtung:
- 3320 Premium Hartwachsöl Ultramatt PLUS (40 g/m²);
- Trocknung 8 Stunden

Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3, 48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3, 48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 90212001.001
(geprüft unter: 77481602.001)

Prüfdatum: 18.01.2017

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung parallel zur Dielenlänge/Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **7,2°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

F. Höltekemeyer
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 01.04.2020
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Feide 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

