

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart: Eichenparkettelement mit werkseitiger Einpflege  
Artikelbezeichnung: Ecoline Hartwachsöl  
Artikel-Nummer: 3600Eco  
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 187 mm  
(Deckbreite 180 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]  
Farbe: farblos; eiche braun  
Oberfläche: nach Angabe: geschliffen, werkseitig geölt - 2 Aufträge  
(Verbrauch ca. 35 m<sup>2</sup> je Liter / eben, feinrau strukturiert)  
Ergänzung: Beschichtungsaufbau: Holzendschliff: Schleifpapier  
Körnung P120-150; 1. Beschichtung: 3600Eco Ecoline  
Hartwachsöl (15 g/m<sup>2</sup>) - Auftrag mit Saicos Federspachtel;  
Trocknung 3-5 Stunden; Zwischenschliff: Ein- oder Mehr-  
scheibenmaschine mit grünem Pad;  
2. Beschichtung: 3600Eco Ecoline Hartwachsöl - Auftrag  
mit Saicos Federspachtel; Trocknung 3-5 Stunden

Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 81971701.001

Prüfdatum: 17.01.2018

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren  
- Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **8,2°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

*F. Höltekemeyer*  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 26.01.2018  
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

