

## Beschichtung mit Ecoline MultiTop

### Erster Schritt (Lackieren):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Endschliff 100 – 120 Korn
- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.
- Fenster schließen.
- Nach dem Saugen/Reinigen der gesamten Fläche wird der MultiTop (99xx) gut aufgeschüttelt.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden

*Hinweis: Es kann zu Seitenverleimung und Ausbluten der Oberflächen kommen.*

### Zweiter Schritt (Lackieren):

- Fenster geschlossen halten
- Den MultiTop (99xx) gut aufschüttelt.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden, Vorsichtig begehbar nach 2 Stunden.

*Hinweis: maximal 2 Aufträge an einem Tag*

### Dritter Schritt (Zwischenschliff und letzter Lackauftrag):

- Die lackierte Fläche wird mit einem Multiloch oder ähnlichen Pad Körnung zwischen 120 bis 150 nach einer Trockenzeit von ca. 6 Stunden am Folgetag angeschliffen.
- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.
- Den MultiTop (99xx) gut aufschüttelt.
- Nach dem Saugen/Reinigen der gesamten Fläche wird der Lack zügig und gleichmäßig mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229), auf der lackierten Oberfläche im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden, Vorsichtig begehbar nach 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 5 Tagen.
- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung frühestens 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Schicht wieder anstellen.

**Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)**

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.