

## Beschichtung mit Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ sowie Ecoline MultiTop 2K

### Erster Schritt (Grundierung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Endschliff 100 -120 Korn
- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen
- Fenster schließen.
- Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ (9912Eco) wird mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) auf der Holzoberfläche zügig und gleichmäßig im Kreuzgang aufgerollt.
- Verbrauch ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit ca. 1 Stunde

*Tipp! Für die Grundierung und den Lack ist jeweils 1 separate Rolle zu verwenden!*

### Zweiter Schritt (Lackieren):

- Nach guter Abtrocknung der Fläche wird der MultiTop (99xx) mit dem Zusatz 2K (9908Eco) gut durchmischt. Optional können vor der Zugabe des Härters weitere Zusätze mit eingemischt werden.
- Fenster geschlossen halten.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) auf der grundierten Oberfläche im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Trocknung über Nacht

*Tipp! Für die Grundierung und den Lack ist jeweils 1 separate Rolle zu verwenden!*

### Dritter Schritt (Zwischenschliff und letzter Lackauftrag):

- Die lackierte Fläche wird mit einem Multiloch oder ähnlichen Pad Körnung zwischen 120 bis 150 nach einer Trockenzeit von ca. 6 Stunden am Folgetag anschleifen.
- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.
- Fenster weiterhin geschlossen halten.
- Der MultiTop (99xx) mit dem Zusatz 2K (9908Eco) mischen. Optional können vor der Zugabe des Härters andere Zusätze mit eingemischt werden.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) auf der lackierten Oberfläche im Kreuzgang aufgetragen
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden, vorsichtig begehbar nach 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 5 Tagen
- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung frühestens 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Schicht wieder anstellen.

*Tipp! Nicht mehr als zwei Lackaufträge an einem Tag!*

**Wir empfehlen zur Pflege der Oberfläche ausschließlich Saicos Produkte gemäß unserer Pflegeanweisung.**

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.