

# Premium Zusatz Härter 2K

Technisches Merkblatt  
Juli 2019  
Seite 1/2



- » Zusatz für Premium Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl
- » trocknet deutlich schneller
- » Oberfläche früher belastbar – größere Endhärte
- » erhöhte Abriebfestigkeit
- » geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend

## Eigenschaften:

Zur Erstellung eines sehr schnell trocknenden SAICOS Premium Hartwachsöls mit erhöhter Abriebfestigkeit. Behandelte Oberfläche ist schneller belastbar als bei herkömmlichen Systemen. DIBt: Z-157.10-4.

## Artikelnummer:

3243 farblos für 0,75 Gebinde  
3243 farblos für 2,5 Gebinde

## Anwendungsbereiche:

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester. Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl geeignet (siehe Technische Merkblätter).

## Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Aufbringen die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht wieder einschalten. Den Zusatz in das dafür vorgesehene SAICOS Premium Hartwachsöl Gebinde kippen und gut aufrühren – nicht verdünnen. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschleiff.

**Wichtig:** Angemachtes SAICOS Premium Hartwachsöl innerhalb von 1 Stunde verarbeiten. Das angemachte Gebinde nicht verschließen.

## Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Öl / Wachs-Rolle, SAICOS Fußbodenstreichbürste oder SAICOS Flächenstreicher.

**Hinweis:** Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

## Achtung:

Auftrag mit SAICOS Fußbodenstreichbürste beim Glanzgrad ultramatt nicht möglich. Siehe Technisches Merkblatt SAICOS Premium Hartwachsöl. Sollte eine weitere Schicht aufgetragen werden, muss ein Zwischenschliff (150er Körnung) erfolgen.

## Tipp:

Das SAICOS Premium Hartwachsöl nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

## Anzahl der Aufträge:

**Erstauftrag:** 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich). Gleichmäßig und dünn auftragen. Zusatz Härter 2 K nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

**Renovierung:** 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

## Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

## Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup> bei 2 Aufträgen. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

## Trockenzeiten:

mind. 2 - 3 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 1 Stunde. Volle Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 1Tag. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

## Einfache Instandhaltung:

### Reinigung und Pflege:

Normale Reinigung mit Mop, Staubtuch oder Staubsauger. Kann feucht gewischt werden (Ecoline Wischpflege). Auffrischende Pflege und Reinigung mit dem SAICOS Pflegewachs.

### Intensivreinigung:

Hier empfehlen wir die Reinigung mit Ecoline Magic Cleaner. Bitte Technisches Merkblatt Ecoline Magic Cleaner beachten.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger oder Verdüner.

## Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet/verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.

# Premium Zusatz Härter 2K

Technisches Merkblatt

Juli 2019

Seite 2/2



## Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautausschlag oder -reizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

**Enthält:** Isocyanat.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hartwachsöl mit dem Zusatz Härter 2K enthält maximal 500 g/l VOC. GISCODE: Ö60/DD. Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)