

Special Wood Oil Additive Anti-Slip R10

Tekniskt datablad
Mars 2021
Sida 1/2



- » Tillsats för vår SAICOS Special Wood Oil för att öka halkmotståndet
- » lämpad för alla färgtoner
- » högre halkmotstånd – R10

Egenskaper:

Med *Additive Anti-Slip* blir SAICOS Special Wood Oil halksäker enligt R10. Även lämplig som täckfärg för terrassvirke som redan har behandlats med SAICOS Special Wood Oil. Efter slutfört strykprov kan man även belägga andra öppenporiga beläggningssystem med SAICOS Special Wood Oil R10.

Artikelnummer:

0240 färglös för 0,75 behållare
0240 färglös för 2,5 behållare

Användningsområden:

SAICOS Special Wood Oil med *Additive Anti-Slip R10* för träterrasser och trappor utomhus. Speciellt lämplig för hårda och exotiska träslag och tryckimpregnerat furu och värmebehandlat virke.

Förberedelse:

Träytan måste vara torr, ren och frostfri (maximal träfukt 18%). Slipa eller strippa lackerat trä. Virke som tidigare har behandlats med SAICOS Special Wood Oil eller andra öppenporiga lasyer ska bara rengöras (SAICOS Wood Brightener), vid behov slipas lätt (kornstorlek högst 150), och slipdammet tas bort. Terrasser som har varit väderutsatta under längre tid, bör först rengöras med SAICOS Wood Brightener.

Påföring:

Stjälp tillsatsen i behållaren för SAICOS Special Wood Oil och rör om väl - späd inte ut. Strykning med SAICOS Flat Brush eller SAICOS Floor Brush.

Notera:

Mängderna i tillsatsbehållarna är exakt avstämda för respektive burkar (0,75 l och 2,5 l). En tillsats per burk.

Antal strykningar:

2x SAICOS Special Wood Oil med *Additive Anti-Slip R10*.

Första strykningen:

Stryk jämnt och tunt längs träfibrerna.

Torktid:

minst 8 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet).
Dammtorr efter ca 4 timmar.

Andra strykning:

Stryk också tunt längs träfibrerna.

Torktid:

minst 8 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet).
Dammtorr efter ca 4 timmar.

Bästa bearbetningstemperatur:

Mellan 8°C och 35°C.

Täckning per liter: 1 liter ca 14m² (2 strykningar)

Stryk endast på frostfritt trä. Beroende på träslag och ytstruktur. Terrasser som har varit utsatta för väder och vind under flera år kan förväntas kräva en högre konsumtion.

Enkelt underhåll:

Rengöring och vård:

Vi avråder från användning av högtryckstvätt. Behandla gråaktiga ytor med SAICOS Wood Brightener. Harts kan lätt tas bort med SAICOS Brush Cleaner.

Renovering:

Avgråa vid behov ytan före renoveringen (SAICOS Wood Brightener). Stryk helt enkelt på SAICOS Special Wood Oil med *Additive Anti-Slip R10* på den rengjorda ytan. En lätt slipning är inte nödvändig.

Rengöring av verktyg:

Med SAICOS Brush Cleaner.

Hållbarhet:

3 månader

Special Wood Oil Additive Anti-Slip R10

Tekniskt datablad

Mars 2021

Sida 2/2



Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen:

Förvaras utom räckhåll för barn. Inte avsedd att förtäras, drickas eller förvaras i matbehållare. Tvätta omedelbart ur alla trasor dränkta med den flytande produkten, eller förvara dessa i en lufttät behållare (risk för antändning). Den torkade färgen är normalt brandfarlig enl. EURO-standard EN 13501 (DIN 4102 B2). Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Miljöinformation:

EU:s gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f): 700 g/l VOC (2010). SAICOS Special Wood Oil med Additive Anti-Slip innehåller max. 700 g/l VOC.

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de