


12/2025

## MULTILASUR 3-IN-1 MULTISTAIN 3-IN-1



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





#### Eigenschaften:

Transparente, schnelltrocknende Holzlasur auf Wasserbasis für Außenholz mit besonders hoher Wetterbeständigkeit und optimalem Feuchteschutz. Sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar und wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert. SAICOS Multilasur 3-in-1 schützt das Holz auf natürliche Weise: Die Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich, dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche optimal vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Die Entstehung von Bläue und Fäulnis wird reduziert. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz (ausgenommen Farblos) sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes. SAICOS Multilasur 3-in-1 verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach Jahren.

#### Farbtöne:

0701	Farblos	transparent
0709	Weiß	transparent
0711	Kiefer	transparent
0731	Lärche	transparent
0771	Felsengrau	transparent
0782	Teak	transparent
0786	Eiche hell	transparent
0792	Anthrazit	transparent

#### Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und Holzbeschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

#### Anwendungsbereiche:

Holzfassaden, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartenhäuser, ...

- » schnelltrocknend
- » optimaler Feuchteschutz
- » für Holzfassaden, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen und andere Gartenhölzer
- » äußerst witterungsbeständig
- » wasser- und schmutzabweisend

#### Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Multilasur 3-in-1 behandelte Flächen nur säubern – ein Abschleifen ist nicht erforderlich. Bei transparenten Anstrichen wird der endgültige Farbton vom Holzuntergrund beeinflusst – u. U. Probeanstrich vornehmen. Wenn möglich unbehandelte Hölzer vor Anbringung einmal allseitig streichen. Für besonders stark der Witterung ausgesetztes Holz kann als zusätzlicher Schutz ein Voranstrich mit SAICOS Universal Holzgrundierung (9007) (mind. 4 - 6 Std. trocknen lassen) vorgenommen werden.

#### Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher, SAICOS Aqua-Rolle, bzw. SAICOS Universalrolle „Klein“. SAICOS Multilasur 3-in-1 ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Bitte gut umrühren.

#### Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Multilasur 3-in-1

#### Erster Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.  
Trockenzeit: 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

#### Zweiter Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen.  
Trockenzeit: 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

**Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.**

#### Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

#### Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter ca. 9 m<sup>2</sup> (2 Aufträge auf gehobelter Oberfläche)  
Die Reichweite ist abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.  
Nur auf frostfreies Holz streichen.

#### Einfache Instandhaltung:

SAICOS Multilasur 3-in-1 benötigt keine besondere Pflege. Verschmutzungen können mit Wasser abgewaschen oder gesäubert werden.

**Renovierung:**

Bei Renovierung ist in der Regel kein Abschleifen erforderlich – je nach Oberflächenzustand ggf. nur leicht anschleifen und einen neuen Anstrich SAICOS Multilasur 3-in-1 auf die gesäuberte Fläche aufbringen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Lagerfähigkeit:**

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

**Physikalische Eigenschaften:**

**Dichte:** 1.01 - 1.1 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 40 - 60 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211 4 mm

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

**Inhaltsstoffe:**

Wasser, Polyacrylat-Bindemittel, Additive, Farbpigmente.

**Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

**Enthält:** IPBC, BIT, TMDD.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe schützen die Beschichtung vor mikrobieller Schädigung. Verpackung verschlossen halten.

Verschüttetes Material unverzüglich aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde nicht ausspülen und vorschriftsmäßig entsorgen. Arbeitsgeräte vorschriftsmäßig entsorgen oder gemäß Datenblatt reinigen, Reinigungsmedien vorschriftsmäßig entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
📞 +49 2583 3037-0  
📠 +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)

**Umweltinformationen:**

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Multilasur 3in1 enthält maximal 130 g/l VOC. Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm. Giscode BSW 50.