

01/2024

# HARTWACHSÖL ROHHOLZEFFEKT

## HARDWAX-OIL RAW LOOK



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *offenporige Spezial-Grundierung*
- » *oxidativ trocknend*
- » *speziell für helle europäische Holzarten*

#### **Eigenschaften:**

SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt ist eine offenporige Spezial-Grundierung, die den natürlichen und unbeschichteten Charakter von hellen europäischen Holzarten (Rohholzoptik bei z.B. Eiche, Esche, Buche etc.) erhält. Es ist wohngesund und holzgerecht – auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe – feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, reduziert Quellen und Schwinden. SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-4.

#### **SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt schützt das Holz auf natürliche Weise:**

Die natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Die mit SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt und SAICOS Premium Hartwachsöl behandelten Fußböden werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Kaffee, Wein oder aggressive Obstsaften können nicht eindringen und lassen sich leicht entfernen.

Feuchtigkeit kann dem offenporigen Anstrich nichts anhaben. SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung.

#### **Farbtöne:**

**300133** Rohholz

#### **Hinweis:**

Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“.

#### **Anwendungsbereiche:**

Für den Innenbereich, um den ursprünglichen Farbton von z.B. Eiche nach dem Endschliff zu behalten und die Anfeuerung von farblosen (Hartwachs-) Öl Anstrichen zu minimieren. Holz ist ein Naturprodukt und zeigt auch bei europäischen Holzarten eine Vielfalt an Eigenfärbungen. Bitte Probeanstrich durchführen. Auch für Fußböden in Feuchträumen geeignet (SAICOS Premium Hartwachsöl als Endbeschichtung).

#### **Vorbereitung:**

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

#### **Verarbeitung:**

Auftrag mit Padmaschine. SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt ist gebrauchsfertig - nicht verdünnen. Vor Gebrauch gut umrühren. Das Produkt gleichmäßig auf 5-6 m<sup>2</sup> Fläche in Streifen von ca. 20 cm Abstand aufrollen (SAICOS Öl/Wachs Rolle) und anschließend mit einer Einscheibenmaschine und weissem Pad einpolieren. Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

**Beste Verarbeitungstemperatur:** Zwischen 8°C und 35°C.

#### **Ergiebigkeit pro Liter:**

1 Liter reicht für ca. 65 m<sup>2</sup> bei 1 Anstrich auf glattem Holz. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

#### **Anzahl der Anstriche:**

1x SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt.  
(Endbeschichtung SAICOS Premium Hartwachsöl in entsprechendem Glanzgrad oder leicht pigmentiert)

#### **Trockenzeiten:**

Mind. 8 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Kann optional mit Zusatz Härter 3243 verwendet werden. Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

#### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Mit SAICOS Pinselreiniger oder Verdünnung.

#### **Lagerfähigkeit:**

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.



**Physikalische Eigenschaften:**

**Dichte:** 0,90 - 0,93 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 65 - 95 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

**Flammpunkt:** > 61 °C nach DIN 53213.

**Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)