

# Ecoline Hartwachsöl 2.0

Technisches Merkblatt

September 2020

Seite 1/2



## Ecoline



- » lösemittelfrei, natürlich, umweltfreundlich
- » ökologisch einwandfreie Oberflächenbehandlung für alle Holz- und Korkfußböden, Tisch- und Arbeitsplatten und andere stark beanspruchte Holzflächen
- » äußerst haltbar
- » schmutzabweisend
- » oxidativ trocknend
- » gebrauchsfertig (1K) oder mit [Zusatz Härter 2K](#)

### Eigenschaften:

*Ecoline Hartwachsöl 2.0* ermöglicht eine schöne, natürliche und strapazierfähige Oberfläche. Offenporige Oberflächenbehandlung auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe (Öle und Wachse). Durch die Kombination der Vorteile einer geölten Holzoberfläche (Betonung der natürlichen Schönheit des Holzes), einer hohen Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit ist eine besonders leichte Reinigung und Pflege möglich. Das *Ecoline System* ist wohngesund und atmungsaktiv. Das *Ecoline Hartwachsöl 2.0* ist lösemittelfrei. Rutschhemmend R 9. Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2. Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-4.

### Farbton:

**3620Eco** Seidenmatt\* farblos

**3620Eco** Matt\*\* farblos

\* Als 2K-Variante (bei Zugabe des [Härters 2K Art.-Nr. 3643Eco](#)) erhalten Sie eine **seidenmatte** Oberfläche.

\*\* Als 1K-Variante (ohne *Härter 2K*) erhalten Sie eine **matte** Oberfläche.

### Hinweis:

36 Stunden vor dem Aufbringen die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht wieder einschalten. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz, um einen möglichst genauen Eindruck des späteren Farbtons zu erhalten (gem. DIN 18356).

### Anwendungsbereiche:

**Alle Arten von Holz - Fußböden im Innenbereich:** Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... Alle Arten von Kork-Fußböden: Korkparkett, Korkfliesen...

**Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:** Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Außerdem geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer.

**Vorbereitung:** Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12%). Eventuelle Lack- und Farbreste vollständig abschleifen. Die Holzfläche gut ausschleifen. Der Holzschliff sollte mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier von mindestens 120er bis 150er Körnung durchgeführt

werden – auch in den Randbereichen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen. Bei Badezimmermöbeln empfehlen wir einen Auftrag [SAICOS Grundieröl Extra Dünn](#) und im Anschluss zwei Aufträge *Ecoline Hartwachsöl 2.0*.

### Erster Auftrag:

*Ecoline Hartwachsöl 2.0* ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen. Mit [SAICOS Federspachtel](#) dünn aufbringen und verteilen. Auftragsmenge ca. 15 g/m<sup>2</sup>, je nach Holzsorte. Innerhalb von 20 - 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine ([weißes oder beiges Pad](#)) wolkenfrei egalisieren. Für andere Applikationsmethoden wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.

**Trockenzeit:** ca. 8 - 10 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Nach Trocknung wird ein Zwischenschliff der Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine ([grünes Pad](#)) empfohlen. Oxidative Trocknung - während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

### Zweiter Auftrag:

Gut umrühren – nicht verdünnen. Auftrag mit [SAICOS Federspachtel](#). Innerhalb von 20 - 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine ([weißes oder beiges Pad](#)) wolkenfrei egalisieren. Nach weiteren 15 - 20 Minuten ein zweites Mal egalisieren.

**Trockenzeit:** ca. 8 - 10 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Begehbar nach ca. 8 - 10 Stunden.

### Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

### Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 35 m<sup>2</sup> bei 2 Aufträgen.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

**Anzahl der Aufträge:** 2 x *Ecoline Hartwachsöl 2.0*

### Einfache Instandhaltung:

**Reinigung und Pflege:** Normale Reinigung mit Besen, Mop, Staubsauger oder Staubtuch. Kann nebelfeucht gewischt werden ([Ecoline Wischpflege](#)). Hartnäckige Verschmutzungen und Flecken (z. B. von Gummisohlen) mit [Ecoline Pflegewachs](#) entfernen.

# Ecoline Hartwachsöl 2.0

Technisches Merkblatt

September 2020

Seite 2/2



## Ecoline

### Renovierung:

Hier empfehlen wir zuerst die Reinigung mit [Ecoline Magic Cleaner](#). Kein Abschleifen erforderlich - wir empfehlen ein Anschleifen der Oberfläche mit der SAICOS Schleifvliesmatte 410 mm Art.-Nr. 0950 727 (Maronenpad) - dann einfach den neuen Anstrich Ecoline Hartwachsöl 2.0 auf den gesäuberten Boden aufbringen. Die mit Ecoline Hartwachsöl 2.0 endbeschichteten Oberflächen müssen auch mit Ecoline Hartwachsöl 2.0 ausgebessert werden.

### Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.  
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wiederherzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit [SAICOS Pinselreiniger](#) oder Verdünnern.

### Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 0.95 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 40 - 45 Sekunden, 6 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht messbar

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Ecoline Hartwachsöl 2.0 enthält < 1 g/l VOC.

GISCODE Ö10 · Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)