




01/2023

ZUSATZ HÄRTER 2K ADDITIVE HARDENER 2K



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *Zusatz für 2K PU Elastic zur Erhöhung der Abriebfestigkeit*
- » *Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien*
- » *Für Design-Belag, PVC und Linoleum*

Eigenschaften: Ermöglicht die Herstellung eines sehr hochwertigen 2K-Wasserlacks, der den höchsten Objektansprüchen gerecht wird.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.20-208.

Rutschhemmend R9.

Nur für die professionelle Anwendung.

Artikelnummer: 9608

Anwendungsbereiche:

Zur Sanierung und Neubeschichtung von glattem oder leicht strukturiertem Design-Belag, PVC und Linoleum, sowie für werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge. Die Eignung zu Renovierung von sicherheitsrelevanten Böden ist vorab objektspezifisch zu klären. **Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt SAICOS 2K PU Elastic hinzuziehen.**

Verarbeitung: SAICOS 2K PU Elastic mit dem SAICOS Härter 2K 10:1 mischen. Die Zusatzkomponente in den SAICOS 2K PU Elastic füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Bei Teilmengen: SAICOS 2K PU Elastic mit dem SAICOS Härter 2K 10:1 mischen, wobei der Härter dem SAICOS 2K PU Elastic zugegeben wird. Angemachter Lack innerhalb der Topfzeit von 1 - 1,5 Stunden verarbeiten. Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhältnis (1:10) genau beachten.

Gemischte Behälter nicht dauerhaft verschließen.

36 Stunden vor der Verarbeitung die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Ergiebigkeit: Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 80 - 120 g/m².
0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter SAICOS 2K PU Elastic.
5 Liter reichen für ca. 50 m² bei einem Auftrag.
Abhängig von der Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Enthält: aliphatisches Polyisocyanat.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/J): 140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic mit Zusatz SAICOS Härter 2K (9608) enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE: W3/DD+ Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *additive for 2K PU Elastic to increase the abrasion resistance*
- » *to increase the resilience to chemicals*
- » *for design floors, PVC and linoleum*

Product characteristics:

Enables the production of a very high-quality 2K water-based lacquer which satisfies the highest demands.

DIBt approval: Z-157.20-208.

Anti-Slip R 9. For professional use only.

Item-Nr.:

9608

Fields of application:

We recommend the application for linoleum, PVC and CV floor coverings with smooth or slightly textured, as well as factory PU-coated floor coverings. The suitability for renovation of safety-relevant floors must be clarified in advance for each property. **Please also see current technical data sheet of SAICOS 2K PU Elastic.**

Processing:

Mix SAICOS 2K PU Elastic with SAICOS Hardener 2K 10:1. Pour the additional component into SAICOS 2K PU Elastic and shake well two minutes. Let rest for 5 minutes and shake new. Immediately apply with SAICOS Aqua-Roller.

For partial quantities:

Mix SAICOS 2K PU Elastic with SAICOS Hardener 2K 10:1 by adding the hardener to the SAICOS 2K PU Elastic.

Process ready-mixed product within the pot life of 1-1.5 hours. When mixing partial quantities, observe the recommended mixing ratio (1:10).

Important: Do not close container which contains mixture.

Switch off the underfloor heating 36 h before application.

Switch it back on 24 h after applying the last coat.

Coverage:

Application with SAICOS Aqua-Roller,

Application quantity 80 - 120 g / m².

0.45 liter of supplement for 4.55 liter SAICOS 2K PU Elastic.

5 liters are sufficient for about 50 m² (one coat).

Coverage depends on surface structure.

Storage:

In unopened/sealed container at least 1 year. The liquid product is not susceptible to frost.

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Harmful if inhaled. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. Avoid breathing vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Wear protective gloves and eye/ face protection. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep locked up. Dispose of contents/container to industrial incineration plant.

Contains: aliphatic polyisocyanates.

EU limit for two component coating (Cat A/j):

140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic with Additive Hardener 2K contains max. 140 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *Adjuvant pour 2K PU Elastic pour augmenter la résistance à l'usure*
- » *Pour augmenter la résistance aux produits chimiques*
- » *Pour revêtement design, PVC et linoléum*

Propriétés : permet d'obtenir une laque hydrosoluble 2K d'excellente qualité et adaptée aux objets les plus exigeants.

Autorisation générale de surveillance des travaux n°(DIBt) : Z-157.20-208.

Antidérapant R 9.

Usage professionnel uniquement.

Numéro d'article: 9608

Domaines d'application:

Pour l'assainissement et la rénovation de revêtements design lisses ou légèrement structurés, de PVC et de linoléum, ainsi que pour les revêtements de sol traités au PU en usine. L'adéquation à la rénovation des sols importants pour la sécurité doit être clarifiée au préalable en fonction de l'objet à rénover. Pour plus d'informations techniques, se référer à la fiche technique du produit *SAICOS 2K PU Elastic*.

Traitement: Mélanger 10 volumes de SAICOS 2K PU Elastic avec 1 volume de *SAICOS Durcisseur 2K*. Ajoutez les composants additionnels dans le *SAICOS 2K PU Elastic*, bien agiter pendant 2 minutes, laisser le bidon au repos pendant 5 minutes puis, après avoir agité à nouveau, traiter rapidement avec le SAICOS rouleau à eau.

Pour des quantités partielles: Mélanger 10 volumes de *SAICOS 2K PU Elastic* avec 1 volume de *SAICOS 2K PU Elastic additif Durcisseur 2K*, le durcisseur étant ajouté au *SAICOS 2K PU Elastic*. Traiter la laque pendant le temps d'utilisation de 1 - 1,5 heure. En cas de mélange de quantités partielles, respecter exactement la proportion du mélange (1:10).

Ne pas fermer les récipients mélangés pendant une longue durée.

Éteindre le chauffage au sol 36 heures avant le traitement et ne le rallumer que 24 heures après l'application de la dernière couche.

Rendement: en appliquant le produit avec le *SAICOS rouleau à eau*, la quantité appliquée est de 80 - 120 g/m².

0,45 litre d'adjuvant pour 4,55 litres de *SAICOS 2K PU Elastic*.

5 litres suffisent pour env. 50 m² pour une application.

En fonction du type et de la structure de la surface.

Durée de conservation:

Au moins 1 an dans le récipient non ouvert / fermé. Le produit liquide n'est pas susceptible de geler.

Avertissements de sécurité – premiers secours:

tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels. **Contient:** Polyisocyanates aliphatiques.

Valeur limite fixée par l'UE pour les revêtements bicomposants à fonction spéciale (cat. A/j) : 140 g/l (2010). *SAICOS 2K PU Elastic* avec *2K PU Elastic additif Durcisseur 2K* contient max. 140 g/l de COV.

Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de