

Additive Hardener 2K

Fiche technique

Janvier 2020

Page 1/1



- » Adjuvant pour 2K PU Elastic pour augmenter la résistance à l'usure
- » Pour augmenter la résistance aux produits chimiques
- » Pour revêtement design, PVC et linoléum

Propriétés : permet d'obtenir une laque hydrosoluble 2K d'excellente qualité et adaptée aux objets les plus exigeants. Autorisation générale de surveillance des travaux n°(DIBt) : Z-157.20-208.

Antidérapant R 9.

Usage professionnel uniquement.

Numéro d'article : 9608

Domaines d'application :

Pour l'assainissement et la rénovation de revêtements design lisses ou légèrement structurés, de PVC et de linoléum, ainsi que pour les revêtements de sol traités au PU en usine. L'adéquation à la rénovation des sols importants pour la sécurité doit être clarifiée au préalable en fonction de l'objet à rénover. Pour plus d'informations techniques, se référer à la fiche technique du produit SAICOS 2K PU Elastic.

Traitement: Mélanger 10 volumes de SAICOS 2K PU Elastic avec 1 volume de SAICOS Hardener 2K. Ajoutez les composants additionnels dans le SAICOS 2K PU Elastic, bien agiter pendant 2 minutes, laisser le bidon au repos pendant 5 minutes puis, après avoir agité à nouveau, traiter rapidement avec le SAICOS Aqua-Roller.

Pour des quantités partielles: Mélanger 10 volumes de SAICOS 2K PU Elastic avec 1 volume de SAICOS Hardener 2K, le durcisseur étant ajouté au SAICOS 2K PU Elastic. Traiter la laque pendant le temps d'utilisation de 1 - 1,5 heure. En cas de mélange de quantités partielles, respecter exactement la proportion du mélange (1:10).

Ne pas fermer les récipients mélangés pendant une longue durée.

Éteindre le chauffage au sol 36 heures avant le traitement et ne le rallumer que 24 heures après l'application de la dernière couche.

Rendement: en appliquant le produit avec le SAICOS Aqua-Roller, la quantité appliquée est de 80 - 120 g/m². 0,45 litre d'adjuvant pour 4,5 litres de SAICOS 2K PU Elastic. 5 litres suffisent pour env. 50 m² pour une application. En fonction du type et de la structure de la surface.

Durée de conservation:

Au moins 1 an dans le récipient non ouvert / fermé. Le produit liquide n'est pas susceptible de geler.

Consignes de sécurité – premiers secours :

tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels. Contient de l'isocyanate.

Valeur limite fixée par l'UE pour les revêtements bicomposants à fonction spéciale (cat. A/j) : 140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic avec Additive Hardener 2K contient max. 140 g/l de COV.

Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de