

# Additive Slow Down

Fiche technique  
Janvier 2020  
Page 1/1



- » Adjuvant pour 2K PU Elastic destiné à retarder le séchage
- » Pour revêtement design, PVC et linoléum

## Propriétés :

Prolonge la capacité de traitement de la laque en fonction des conditions climatiques données. Particulièrement adapté en cas de conditions critiques sur le chantier avec des températures élevées et une faible humidité ambiante.

Autorisation générale de surveillance des travaux n°(DIBt) : Z-157.20-208.

Antidérapant R 9.

Usage professionnel uniquement.

**Numéro d'article :** 9619

## Domaines d'application :

Pour l'assainissement et la rénovation de revêtements design lisses ou légèrement structurés, de PVC et de linoléum, ainsi que pour les revêtements de sol traités au PU en usine. L'adéquation à la rénovation des sols importants pour la sécurité doit être clarifiée au préalable en fonction de l'objet à rénover. Pour plus d'informations techniques, se référer à la fiche technique du produit SAICOS 2K PU Elastic.

## Traitement :

Verser le SAICOS Slow Down dans le SAICOS 2K PU Elastic.

Ajouter le SAICOS Hardener 2K (10:1) au mélange.

Bien agiter pendant 2 minutes, laisser le bidon au repos pendant 5 minutes puis, après avoir agité à nouveau, traiter rapidement avec le SAICOS Aqua-Roller. Ne pas fermer les récipients mélangés pendant une longue durée.

**Pour des quantités partielles :** Mélanger 10 volumes de SAICOS 2K PU Elastic avec 1 volume de SAICOS Hardener 2K, le durcisseur étant ajouté au SAICOS 2K PU Elastic. Traiter la laque pendant le temps d'utilisation de 2 heures. En cas de mélange de quantités partielle, respecter exactement la proportion du mélange (1:10).

Éteindre le chauffage au sol 36 heures avant le traitement et ne le rallumer que 24 heures après l'application de la dernière couche.

## Rendement :

en appliquant le produit avec le SAICOS Aqua-Roller la quantité appliquée est de 80 - 120 g/m<sup>2</sup>.

0,45 litre d'adjuvant pour 4,55 litres de SAICOS 2K PU Elastic.

5 litres suffisent pour env. 50 m<sup>2</sup> pour une application.

En fonction du type de bois et de la structure de la surface.

Durée de conservation :

Au moins 1 an dans le récipient non ouvert / fermé. Le produit liquide n'est pas susceptible de geler.

## Consignes de sécurité – premiers secours :

tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Valeur limite fixée par l'UE pour les revêtements bicomposants à fonction spéciale (cat. A/j) :

140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic avec l'adjuvant Slow Down contient 140 g/l de COV au maximum.

Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de