

Ecoline Zusatz Pur

Technisches Merkblatt
Januar 2020
Seite 1/1



Ecoline



- » *Zusatz für unser Ecoline MultiTop^{plus} System*
- » *perfekt geschützte Oberfläche*
- » *sieht annähernd so aus wie unbehandelt*

Eigenschaften:

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Allgemeine beaufsichtigte Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Artikelnummer:

9933Eco Pur

Anwendungsbereiche:

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschicht- und Bambusböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen das Streichen auf hellen, europäischen Holzarten. Probeanstrich vornehmen.

Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt *Ecoline MultiTop Plus System* hinzuziehen.

Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Hinweis: *Ecoline Multi Top* nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

Die Zusatzkomponente in den *MultiTop-Lack* füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und erneut schütteln.

Erster Auftrag:

Ecoline MultiTop mit *Zusatz Pur* zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Zweiter Auftrag:

Ecoline MultiTop mit *Zusatz Pur* zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Wichtig: maximal zwei Lackaufträge an einem Tag. Zwischenschliff: Nach ca. 6 Stunden mit 150er Körnung. Schleifstaub mit trockenem Tuch oder Staubsauger entfernen.

Dritter Auftrag:

Je nach Ergebnis entweder *Ecoline MultiTop* mit *Zusatz Pur* oder

MultiTop farblos zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Ergiebigkeit:

Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m²; 0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter *Ecoline MultiTop*; 5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Enthält: TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/J): 140 g/l (2010). SAICOS *Ecoline MultiTop* mit dem Zusatz *Pur* enthält maximal 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de